

CURA (CU)

Váha (g/m²) - <i>Weight (g/m²)</i>	EN 12127		420
Výška (cm) - <i>Width (cm)</i>	-----		140
Otěruvzdornost (cykli) <i>Abrasion resistance (rubs)</i>	BS ISO 12947-2		100.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i>	ISO 105-B02 (Xenotest)		5/8
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i>	ISO 105-X12 (Crockmeter)		4/5
Pilling (6000 cyklů) - <i>Pilling (6000 rubs)</i>	ISO 12947-2		5
Složení - <i>Composition</i>	98% POST CONSUMER POLYSTER, 2% POLYESTER		
Všechny certifikaty - <i>All certificates available</i>			
BS EN 1021 1,2 ASTM E 84, 1 California TB117:2013 <i>available at antares.cz</i>			
Čištění a údržba potahů – <i>Cleaning and washing</i>			
			

CURA (CU) by **Gabriel**



CU60111




CU60109




CU65105



CU64195



CU62083




CU68181



CU66170



CU66169



CU63078



CU60110

